

# COPES COAT SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.

## COPREN FR120 SP10mm

<b>PESO TOTALE:</b>	1200 gr/m <sup>2</sup>	+/- 10%
<b>COMPOSIZIONE:</b>	100% PVC FORMULATO	
<b>SPESSORE:</b>	10 mm	+/- 0,6 mm
<b>DENSITA':</b>	120 g/lt	+/- 10%
<b>ALTEZZA DISPONIBILE:</b>	100 cm - 140 cm	
<b>LUNGHEZZA ROTOLI:</b>	30 Mtl	
<b>COLORI DISPONIBILI:</b>	NERO - BIANCO - GRIGIO - MARRONE	
	Altri colori basici su richiesta.	
<b>APPLICAZIONE:</b>	Materiale per imbottiture, accoppiatura, applicazioni industriali in generale, profili, ecc...	

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE:</b>		
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE</b> (UNI EN ISO 1798:2008)	Longitudinale:	kPa ≥ 420
	Trasversale:	kPa ≥ 380
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b> (UNI EN ISO 1798:2008)	Longitudinale:	% 105
	Trasversale:	% 108
<b>LACERAZIONE</b> (UNI 4818 74/9°)	Longitudinale:	Kg 3,7
	Trasversale:	Kg 3
<b>DUREZZA SHORE 00</b>	32-34	+/- 15% controllato in laboratorio a temperatura ambiente

### DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE CALCOLATA AL 50% E 75% DI DEFORMAZIONE RELATIVA (UNI EN 826:13)

#### RESISTENZA A COMPRESSIONE

σ 50		σ 75	
<b>110 ± 6 kPa</b>	<b>28.0 ± 1.5 kg</b>	<b>326 ± 22 kPa</b>	<b>83.1 ± 5.6 kg</b>

Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.
Su richiesta scritta, materiale disponibile anche con formulazione Esente Ftali ma ammissibili tracce.
Su richiesta scritta, il materiale può essere fornito con un lato adesivo.
Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.
Conforme al regolamento REACH.
Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).
Spessore verificato con strumento dotato di certificato di taratura in base all'accreditamento LAT 142 rilasciato dal Sistema Nazionale di Taratura secondo legge n°273/1991.

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.  
Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.  
Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

### FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

 COPES COAT SPALMATI IND.LI Viale della Meccanica ,20 36016 Thiene (VI) Cod.Fisc.e Part.IVA :02373610241 tel 0445 380226- Fax 0445 380227 internet: www.copescoat.it e-mail: info@copescoat.it	Mod.030 rev.00
	<b>SCHEDA TECNICA</b>
	Data emissione 07/10/2016 Data revisione 08/01/2019